

Digigids

Parameterlijst en definities asfaltbekledingen

versie september 2019

inspectieparameter	definitie	klassegrenzen			
		goed	redelijk	matig	slecht
asfaltbeton					
Een continu gegradeerd mengsel van steen, zand, vulstof en bitumen met een gering percentage holle ruimte, dat wordt gebruikt als dijkbekleding.					
aangetast oppervlak	oppervlak door inwerking vocht, veroudering of verwerking aangetast	geen sporen van aantasting oppervlak	aangetast oppervlak is minder dan 1 steendiameter diep en minder dan 1 m ² per vak van 5 m x 5 m	aangetast oppervlak is 1 steenlaag diep en groter dan 1 m ² en minder dan 5 m ² per vak van 5 m x 5 m, of aangetast oppervlak is 1 steendiameter of meer diep maar minder dan 3 cm en minder dan 1 m ² per vak van 5 m x 5 m	aangetast oppervlak is minder dan 1 steendiameter diep en groter dan 5 m ² per vak van 5 m x 5 m, of aangetast oppervlak is 1 steendiameter of meer diep maar minder dan 3 cm en meer dan 1 m ² per vak van 5 m x 5 m
drijf- en zwerfvuil	vuil dat de bekleding kan beschadigen	geen tot hier en daar sporadisch lichte sporen van klein vuil	smalle sporen van licht klein vuil	brede sporen van vuil met hier en daar kleine stukken drijfvuil	brede velden met drijfvuil en / of grote voorwerpen als boomstammen
gaten	plaatselijke verdiepingen	geen lokale verdiepingen	lokale verdiepingen van 1 tot 10 cm in doorsnede en met een diepte tot 3 cm	lokale verdiepingen van 10 tot 100 cm in doorsnede met een diepte tot 3 cm	lokale verdiepingen groter dan of gelijk aan 100 cm in doorsnede met een diepte van meer dan 3 cm, of lokale verdiepingen met een diepte groter dan 3 cm of lokale verdiepingen met zanduittreiding
scheuren	lijnvormige gleuven in bekleding	geen lijnvormige gleuven	niet doorgaande gleufjes met een breedte kleiner dan 3 mm	niet doorgaande smalle lijnvormige gleuven met een breedte van 3 tot 10 mm	niet doorgaande lijnvormige gleuven ter breedte van meer dan 10 mm, of doorgaande lijnvormige gleuven of lijnvormige gleuven met zanduittreiding
vegetatie	begroeiing die functie van bekleding aantast	geen begroeiing	weinig niet wortelende begroeiing	enige sporen van ondiepwortelende begroeiing	winterharde diepwortelende begroeiing of houtige begroeiing
verzakkingen of opbollingen	verheffingen of verdiepingen met een lengteschaal van enkele meters	verheffingen of verdiepingen met een lengteschaal van 1-3 meter	verheffingen of verdiepingen kleiner dan 3 cm in het profielvlak met een lengteschaal van 1-3 meter	verheffingen of verdiepingen groter dan 3 cm en kleiner dan 5 cm in het profielvlak met een lengteschaal van 1-3 meter	verheffingen of verdiepingen groter dan 5 cm in het profielvlak met een lengteschaal van 1-3 meter

Parameterlijst en definities asfaltbekledingen

inspectieparameter	definitie	klassegrenzen			
		goed	redelijk	matig	slecht
open steenasfalt	mengsel van uniform gegraadeerde stenen, die zijn omhuld met een laagje asfaltmastic (zand, vulstof en bitumen), met een hoge percentage holle ruimte en dat wordt gebruikt als dijkbekleding.				
aangetast oppervlak	oppervlak door erosie, veroudering of verwerking aangetast	geen sporen van aantasting oppervlak, hooguit enkele losliggende steentjes	aangetast oppervlak is minder dan 1 steendiameter diep en minder dan 1 m ² per vak van 5 m x 5 m	aangetast oppervlak is 1 steenlaag diep en groter dan 1 m ² en minder dan 5 m ² per vak van 5 m x 5 m, of aangetast oppervlak is 1 steendiameter of meer diep maar minder dan 3 cm en minder dan 1 m ² per vak van 5 m x 5 m	aangetast oppervlak is minder dan 1 steendiameter diep en groter dan 5 m ² per vak van 5 m x 5 m, of aangetast oppervlak is 1 steendiameter of meer diep maar minder dan 3 cm en meer dan 1 m ² per vak van 5 m x 5 m
drijf- en zwerfvuil	vuil dat de bekleding kan beschadigen	geen tot hier en daar sporadisch lichte sporen van klein vuil	smalle sporen van licht klein vuil	brede sporen van vuil met hier en daar kleine stukken drijfvuil	brede velden met drijfvuil en / of grote voorwerpen als boomstammen of stortsteen afkomstig van voorliggende teenbestorting
gaten	plaatselijke verdiepingen	lokale verdiepingen van 1 tot 10 cm in doorsnede en met een diepte tot 3 cm	lokale verdiepingen van 10 tot 100 cm in doorsnede met een diepte tot 3 cm	lokale verdiepingen van 10 tot 100 cm in doorsnede met een diepte tot 3 cm	lokale verdiepingen met een diepte groter dan 3 cm, of lokale verdiepingen met zanduitreding
ruigte en houtopslag	houtige begroeiing op open steenasfalt	geen houtige begroeiing	weinig niet winterharde begroeiing	niet houtige winterharde begroeiing	houtige begroeiing
verzakkingen of opbollingen	verheffingen of verdiepingen met een lengteschaal van 1-3 meter	geen verheffingen of verdiepingen in het profielvlak (< 2 cm)	verheffingen of verdiepingen kleiner dan 5 cm in het profielvlak met een lengteschaal van 1-3 meter	verheffingen of verdiepingen groter dan 5 cm en kleiner dan 10 cm in het profielvlak met een lengteschaal van 1-3 meter	verheffingen of verdiepingen groter dan 10 cm in het profielvlak met een lengteschaal van 1-3 meter